



Guide des grades

BOIS FRANC SOLIDE
BOIS D'INGÉNIERIE



PLANCHERS
WICKHAM
DEPUIS 1989



Des grades pour
tous les styles !

Le grade du bois est une façon de classer le plancher de bois franc selon les différentes textures et les aspects naturels de la planche. Ces nœuds, traces de minéraux, fentes ou autres marques de caractère n'influencent pas la qualité des planches. Le choix du grade est ainsi une question de design, selon l'aspect que vous voulez donner à votre plancher. Planchers Wickham propose jusqu'à 5 grades de bois selon la gamme de planchers de bois franc ou d'ingénierie que vous choisirez.



Érable

Collection Domestique | Érable


SÉLECT ET MEILLEUR
CANADIAN PLUS
COTTAGE
BUILDER / CONSTRUCTION
SÉLECT

LÉGENDE

-  Bois franc solide
-  Bois d'ingénierie

ESSENCE


Érable



Sélect et Meilleur

LARGEURS DISPONIBLES


2 1/4 po (57 mm) | 3 1/4 po (83 mm) 4 1/4 po (108 mm)



Canadian Plus

LARGEURS DISPONIBLES


2 1/4 po (57 mm) | 3 1/4 po (83 mm) 4 1/4 po (108 mm) | 5 po (127 mm)



Naturel

LARGEURS DISPONIBLES


2 1/4 po (57 mm) | 3 1/4 po (83 mm) 4 1/4 po (108 mm)



Cottage

LARGEURS DISPONIBLES


2 1/4 po (57 mm) | 3 1/4 po (83 mm) 4 1/4 po (108 mm) | 5 po (127 mm)



Builder / Construction

LARGEURS DISPONIBLES

2 1/4 po (57 mm) | 3 1/4 po (83 mm) 4 1/4 po (108 mm)



Sélect

LARGEURS DISPONIBLES

5 po (127 mm) | 7 po (178 mm)



Grade Sélect et Meilleur

- Couleur uniforme
- Longueur minimale de 14 pouces
- Longueur moyenne de 30 à 32 pouces
- Noeuds « têtes d'épingles » de 1/16",
- ouverts ou non, acceptés



Grade Canadian Plus

- 50 % de planches de grade Sélect et Meilleur – 50 % de grade Naturel
- Stries minérales noires ou brunes acceptées
- Noeuds sains (fermés) acceptés, aucune pâte de remplissage acceptée
- Longueur minimale de 12 pouces
- Longueur moyenne de 30 à 36 pouces
- Noeuds « têtes d'épingles » de 1/16", ouverts ou non, acceptés



Grade Naturel

- Toutes variations de couleurs acceptées
- Stries minérales noires ou brunes acceptées
- Noeuds sains (fermés) acceptés, aucune pâte de remplissage acceptée
- Longueur minimale de 12 pouces
- Longueur moyenne de 25 à 29 pouces
- Noeuds « têtes d'épingles » de 1/16", ouverts ou non, acceptés



Grade Cottage

- Mélange de grades Sélect (45 %), Naturel (40 %) et Rustique (15 %)
- Toutes variations de couleurs acceptées
- Noeuds et fentes acceptés
- Moelle et trous de vers acceptés
- Longueur minimale de 10 pouces
- Longueur moyenne de 32 à 38 pouces



Grade Builder / Construction

- Mélange de grades Naturel (70 %) et Rustique (30 %)
- Toutes variations de couleurs acceptées
- Nœuds et fentes acceptés
- Moelle et trous de vers acceptés
- Longueur minimale de 10 pouces
- Longueur moyenne de 27 à 29 pouces



Grade Sélect

Plancher de bois d'ingénierie

- Approximativement 70% de planches de grade Sélect et Meilleur — 30% de planches avec variations de couleurs
- Stries minérales noires ou brunes acceptées
- Longueur minimale de 14 pouces
- Longueur moyenne de 40 à 43 pouces
- Noeuds « têtes d'épingles » de 1/16", ouverts ou non, acceptés



Merisier

Collection Domestique | Merisier

CANADIAN PLUS
COTTAGE
BUILDER / CONSTRUCTION

LÉGENDE

-  Bois franc solide
-  Bois d'ingénierie

Merisier

ESSENCE



Canadian Plus

LARGEURS DISPONIBLES

2 1/4 po (57 mm) | 3 1/4 po (83 mm) 4
1/4 po (108 mm) | 5 po (127 mm)



Cottage

LARGEURS DISPONIBLES

2 1/4 po (57 mm) | 3 1/4 po (83 mm) 4
1/4 po (108 mm) | 5 po (127 mm)



Builder / Construction

LARGEURS DISPONIBLES

2 1/4 po (57 mm) | 3 1/4 po (83 mm) 4
1/4 po (108 mm)



Grade Canadian Plus

- 50 % de planches de grade Sélect et Meilleur – 50 % de grade Naturel
- Stries minérales noires ou brunes acceptées
- Nœuds sains (fermés) acceptés, aucune pâte de remplissage acceptée
- Longueur minimale de 12 pouces
- Longueur moyenne de 30 à 36 pouces
- Nœuds « têtes d'épingles » de 1/16", ouverts ou non, acceptés



Grade Cottage

- Mélange de grades Sélect (45 %), Naturel (40 %) et Rustique (15 %)
- Toutes variations de couleurs acceptées
- Noeuds et fentes acceptés
- Moelle et trous de vers acceptés
- Longueur minimale de 10 pouces
- Longueur moyenne de 32 à 38 pouces



Grade Builder / Construction

- Mélange de grades Naturel (70 %) et Rustique (30 %)
- Toutes variations de couleurs acceptées
- Nœuds et fentes acceptés
- Moelle et trous de vers acceptés
- Longueur minimale de 10 pouces
- Longueur moyenne de 27 à 29 pouces



Chêne rouge

Collection Domestique | Chêne rouge


SÉLECT ET MEILLEUR
CANADIAN PLUS
BUILDER / CONSTRUCTION
COTTAGE
SÉLECT

LÉGENDE

-  Bois franc solide
-  Bois d'ingénierie

ESSENCE


Chêne rouge



Sélect et Meilleur

LARGEURS DISPONIBLES


2 1/4 po (57 mm) | 3 1/4 po (83 mm) 4
1/4 po (108 mm)



Canadian Plus

LARGEURS DISPONIBLES


2 1/4 po (57 mm) | 3 1/4 po (83 mm) 4
1/4 po (108 mm) | 5 po (127 mm)



Cottage

LARGEURS DISPONIBLES


2 1/4 po (57 mm) | 3 1/4 po (83 mm) 4
1/4 po (108 mm) | 5 po (127 mm)



Builder / Construction

LARGEURS DISPONIBLES

2 1/4 po (57 mm) | 3 1/4 po (83 mm) 4
1/4 po (108 mm)



Sélect

LARGEURS DISPONIBLES

5 po (127 mm) | 7 po (178 mm)



Chêne rouge

Grade Sélect et Meilleur

- Couleur uniforme
- Longueur minimale de 14 pouces
- Longueur moyenne de 30 à 32 pouces
- Noeuds « têtes d'épingles » de 1/16", ouverts ou non, acceptés

* Disponible sur demande seulement.



Chêne rouge

Grade Canadian Plus

- 50 % de planches de grade Sélect et Meilleur – 50 % de grade Naturel
- Stries minérales noires ou brunes acceptées
- Nœuds sains (fermés) acceptés, aucune pâte de remplissage acceptée
- Longueur minimale de 12 pouces
- Longueur moyenne de 30 à 36 pouces
- Nœuds « têtes d'épingles » de 1/16", ouverts ou non, acceptés

* Le chêne rouge est disponible en fini brossé dans ce grade.



Chêne rouge

Grade Cottage

- Mélange de grades Sélect (45 %), Naturel (40 %) et Rustique (15 %)
- Toutes variations de couleurs acceptées
- Noeuds et fentes acceptés
- Moelle et trous de vers acceptés
- Longueur minimale de 10 pouces
- Longueur moyenne de 32 à 38 pouces



Chêne rouge

Grade Builder / Construction

- Mélange de grades Naturel (70 %) et Rustique (30 %)
- Toutes variations de couleurs acceptées
- Noeuds et fentes acceptés
- Moelle et trous de vers acceptés
- Longueur minimale de 10 pouces
- Longueur moyenne de 22 à 25 pouces




Chêne rouge

Grade Sélect

Plancher de bois d'ingénierie

- Approximativement 70% de planches de grade Sélect et Meilleur — 30% de planches avec variations de couleurs
- Stries minérales noires ou brunes acceptées
- Longueur minimale de 14 pouces
- Longueur moyenne de 40 à 43 pouces
- Nœuds « têtes d'épingles » de 1/16", ouverts ou non, acceptés

* Le chêne rouge est disponible en fini brossé dans ce grade.



Chêne blanc

Collection Domestique | Chêne blanc


CANADIAN PLUS
BUILDER / CONSTRUCTION
COTTAGE
SÉLECT

LÉGENDE

-  Bois franc solide
-  Bois d'ingénierie

ESSENCE


Chêne blanc



Canadian Plus

LARGEURS DISPONIBLES


2 1/4 po (57 mm) | 3 1/4 po (83 mm) 4
1/4 po (108 mm) | 5 po (127 mm)



Cottage

LARGEURS DISPONIBLES


2 1/4 po (57 mm) | 3 1/4 po (83 mm) 4
1/4 po (108 mm) | 5 po (127 mm)



Builder / Construction

LARGEURS DISPONIBLES


2 1/4 po (57 mm) | 3 1/4 po (83 mm) 4
1/4 po (108 mm)



Sélect

LARGEURS DISPONIBLES

5 po (127 mm)



Cottage

LARGEURS DISPONIBLES

2 1/4 po (57 mm) | 3 1/4 po (83 mm) 4
1/4 po (108 mm) | 5 po (127 mm)



Chêne blanc

Grade Canadian Plus

- 50 % de planches de grade Sélect et Meilleur – 50 % de grade Naturel
- Stries minérales noires ou brunes acceptées
- Nœuds sains (fermés) acceptés, aucune pâte de remplissage acceptée
- Longueur minimale de 12 pouces
- Longueur moyenne de 28 à 35 pouces
- Nœuds « têtes d'épingles » de 1/16", ouverts ou non, acceptés

* Le chêne blanc est disponible avec un fini brossé dans ce grade.



Chêne blanc

Grade Cottage

- Mélange de grades Sélect (45 %), Naturel (40 %) et Rustique (15 %)
- Toutes variations de couleurs acceptées
- Noeuds et fentes acceptés
- Moelle et trous de vers acceptés
- Longueur minimale de 10 pouces
- Longueur moyenne de 32 à 38 pouces



Chêne blanc

Grade Builder / Construction

- Mélange de grades Naturel (70 %) et Rustique (30 %)
- Toutes variations de couleurs acceptées
- Noeuds et fentes acceptés
- Moelle et trous de vers acceptés
- Longueur minimale de 10 pouces
- Longueur moyenne de 27 à 29 pouces



Chêne blanc

Grade Sélect

Plancher de bois d'ingénierie

- Approximativement 70% de planches de grade Sélect et Meilleur — 30% de planches avec variations de couleurs
- Stries minérales noires ou brunes acceptées
- Longueur minimale de 14 pouces
- Longueur moyenne de 40 à 43 pouces
- Nœuds « têtes d'épingles » de 1/16", ouverts ou non, acceptés

* Le chêne blanc est disponible avec un fini brossé dans ce grade.



Chêne blanc

Grade Cottage

Plancher de bois d'ingénierie

- Toutes variations de couleurs acceptées
- Noeuds et fentes acceptés
- Moelle et trous de vers acceptés
- Longueur minimale de 12 pouces
- Longueur moyenne de 40 à 43 pouces



Plaine

Collection Domestique | Plaine


CANADIAN PLUS
BUILDER / CONSTRUCTION
COTTAGE

LÉGENDE

-  Bois franc solide
-  Bois d'ingénierie

ESSENCE


Plaine



Canadian Plus

LARGEURS DISPONIBLES


2 1/4 po (57 mm) | 3 1/4 po (83 mm) 4
1/4 po (108 mm) | 5 po (127 mm)



Cottage

LARGEURS DISPONIBLES

2 1/4 po (57 mm) | 3 1/4 po (83 mm) 4
1/4 po (108 mm) | 5 po (127 mm)



Builder / Construction

LARGEURS DISPONIBLES

2 1/4 po (57 mm) | 3 1/4 po (83 mm) 4
1/4 po (108 mm)




Grade Canadian Plus

- 50 % de planches de grade Sélect et Meilleur – 50 % de grade Naturel
- Stries minérales noires ou brunes acceptées
- Nœuds sains (fermés) acceptés, aucune pâte de remplissage acceptée
- Longueur minimale de 12 pouces
- Longueur moyenne de 30 à 36 pouces
- Nœuds « têtes d'épingles » de 1/16", ouverts ou non, acceptés



Grade Cottage

- Mélange de grades Sélect (45 %), Naturel (40 %) et Rustique (15 %)
- Toutes variations de couleurs acceptées
- Noeuds et fentes acceptés
- Moelle et trous de vers acceptés
- Longueur minimale de 10 pouces
- Longueur moyenne de 32 à 38 pouces



Grade Builder / Construction

- Mélange de grades Naturel (70 %) et Rustique (30 %)
- Toutes variations de couleurs acceptées
- Nœuds et fentes acceptés
- Moelle et trous de vers acceptés
- Longueur minimale de 10 pouces
- Longueur moyenne de 27 à 29 pouces



Frêne

Collection Domestique | Frêne


CANADIAN PLUS
BUILDER / CONSTRUCTION
COTTAGE

LÉGENDE

-  Bois franc solide
-  Bois d'ingénierie

ESSENCE

Frêne



Canadian Plus

LARGEURS DISPONIBLES


2 1/4 po (57 mm) | 3 1/4 po (83 mm) 4
1/4 po (108 mm) | 5 po (127 mm)



Cottage

LARGEURS DISPONIBLES


2 1/4 po (57 mm) | 3 1/4 po (83 mm) 4
1/4 po (108 mm) | 5 po (127 mm)



Builder / Construction

LARGEURS DISPONIBLES

2 1/4 po (57 mm) | 3 1/4 po (83 mm) 4
1/4 po (108 mm)



Sélect

LARGEURS DISPONIBLES

5 po (127 mm) | 7 po (178 mm)



Grade Canadian Plus

- 50 % de planches de grade Sélect et Meilleur – 50 % de grade Naturel
- Stries minérales noires ou brunes acceptées
- Nœuds sains (fermés) acceptés, aucune pâte de remplissage acceptée
- Longueur minimale de 12 pouces
- Longueur moyenne de 30 à 36 pouces
- Nœuds « têtes d'épingles » de 1/16", ouverts ou non, acceptés

* Le frêne est disponible en fini brossé dans ce grade.



Grade Cottage

- Mélange de grades Sélect (45 %), Naturel (40 %) et Rustique (15 %)
- Toutes variations de couleurs acceptées
- Noeuds et fentes acceptés
- Moelle et trous de vers acceptés
- Longueur minimale de 10 pouces
- Longueur moyenne de 32 à 38 pouces



Grade Builder / Construction

- Mélange de grades Naturel (70 %) et Rustique (30 %)
- Toutes variations de couleurs acceptées
- Nœuds et fentes acceptés
- Moelle et trous de vers acceptés
- Longueur minimale de 10 pouces
- Longueur moyenne de 27 à 29 pouces



Grade Sélect

Plancher de bois d'ingénierie

- Approximativement 70% de planches de grade Sélect et Meilleur — 30% de planches avec variations de couleurs
- Stries minérales noires ou brunes acceptées
- Longueur minimale de 14 pouces
- Longueur moyenne de 40 à 43 pouces
- Nœuds « têtes d'épingles » de 1/16", ouverts ou non, acceptés

* Le frêne est disponible en fini brossé dans ce grade.



Hickory

Collection Domestique | Hickory


CANADIAN PLUS
COTTAGE

LÉGENDE

-  Bois franc solide
-  Bois d'ingénierie

ESSENCE

Hickory



Canadian Plus

LARGEURS DISPONIBLES

2 1/4 po (57 mm) | 3 1/4 po (83 mm) 4
1/4 po (108 mm) | 5 po (127 mm)



Cottage

LARGEURS DISPONIBLES

2 1/4 po (57 mm) | 3 1/4 po (83 mm) 4
1/4 po (108 mm) | 5 po (127 mm)



Grade Canadian Plus

- 50 % de planches de grade Sélect et Meilleur – 50 % de grade Naturel
- Stries minérales noires ou brunes acceptées
- Nœuds sains (fermés) acceptés, aucune pâte de remplissage acceptée
- Longueur minimale de 12 pouces
- Longueur moyenne de 30 à 36 pouces
- Nœuds « têtes d'épingles » de 1/16", ouverts ou non, acceptés



Grade Cottage

- Mélange de grades Sélect (45 %), Naturel (40 %) et Rustique (15 %)
- Toutes variations de couleurs acceptées
- Noeuds et fentes acceptés
- Moelle et trous de vers acceptés
- Longueur minimale de 10 pouces
- Longueur moyenne de 32 à 38 pouces

Tableau comparatif

- Bois franc solide
- Bois d'ingénierie

	2 1/4 po (57 mm)	3 1/4 po (83 mm)	4 1/4 po (108 mm)	5 po (127 mm)	7 po (178 mm)
Érable					
Sélect et Meilleur	Contactez le service à la clientèle pour connaître la disponibilité.				
Canadian Plus	●	●	●	●	
Cottage	●	●	●	●	
Builder / Construction	●	●	●		
Sélect				●	●
Merisier					
Canadian Plus	●	●	●	●	
Cottage	●	●	●	●	
Builder / Construction	●	●	●		
Chêne rouge					
Sélect et Meilleur	Contactez le service à la clientèle pour connaître la disponibilité.				
Canadian Plus	●	●	●	●	
Builder / Construction	●	●	●		
Cottage	●	●	●	●	
Sélect				●	●
Chêne blanc					
Canadian Plus	●	●	●	●	
Builder / Construction	●	●	●		
Cottage	●	●	●	●	
Sélect				●	●
Plaine					
Canadian Plus	●	●	●	●	
Builder / Construction	●	●	●		
Cottage	●	●	●	●	
Frêne					
Canadian Plus	●	●	●	●	
Builder / Construction	●	●	●		
Cottage	●	●	●	●	
Sélect				●	●
Hickory					
Canadian Plus	●	●	●	●	
Cottage	●	●	●	●	